

BOTE COLA BIOCOMPONENTE 5,6 kg

BIOCOMPONENT GLUE POT 5,6 kg | POT DE COLLE BIOCOMPOSANT 5,6 kg

Ref. CE 120

Ficha Técnica | Data Sheet | Ficha Technique

Versión 2023.V1

Descripción / Description / Description	Es un adhesivo de poliuretano bicomponente que genera uniones fuertes y flexibles con alta resistencia a la humedad y alta resistencia mecánica. La aplicación resulta en una unión semiestructural: hormigón, piedra, fibrocemento, madera, metal, césped artificial, caucho, algunos plásticos, vidrio, PU rígido, styropor, etc. Is a two-component polyurethane adhesive that generates strong and flexible unions. high moisture resistance and high mechanical resistance. The application results in a semi-structural bond: concrete, stone, fiber cement, wood, metal, artificial grass, rubber, some plastics, glass, rigidPU, styropor, etc. Le pot de colle bicomposant 5,6 kg est une colle polyuréthane bicomposante qui permet de réaliser des collages solides et flexibles avec une grande résistance à l'humidité et une grande résistance mécanique. L'application: béton, pierre, fibrociment, bois, métal, gazon artificiel, caoutchouc, certains plastiques, verre, PU rigide, styropor, etc.
--	--

	Comp. A	Comp. B	A + B
Color / Colour / Couleur	Verde / Green / Verte	Amarillo / Yellow / Jaune	Verde / Green / Verte
Viscosidad cP / Viscosity cP / Viscosité cP (20°C, 20rpm)	86000 - 66000	220	55000
Densidad / Density / Densité (kg / l)	1.79	1.22	1.72
Vida útil/ Pot life / Durée de vie du pot (100 g , 20 °C)	-	-	35 min.
Máx. Tiempo de apertura / Max. Open time / Max. Temps ouvert (20°C)	-	-	45 min.
Tensil de fuerza / Tenseur de force/ Force Tensil (N / cm², 24 h)	-	-	500-900

Aplicación/ Application / Application	1) El soporte debe estar seco, limpio, sólido, libre de polvo y grasa. En algunos casos una limpieza con disolvente puede mejorar la adherencia, o con papel de lija pulir o tratar con chorro de arena. Aplicar a cara vista. 2) Es aconsejable mezclar los dos componentes con una ayuda mecánica, no con alta velocidad, siempre en la proporción dada por el envase del fabricante hasta obtener una masa homogénea. 3) Después de la mezcla, utilizar el adhesivo inmediatamente según el tiempo dado por el pot-life (menos tiempo si la temperatura es alta o la cantidad mezclada es elevada). 4) Debe haber cierta presión o contacto entre las partes a unir durante el procesado del adhesivo, especialmente en las juntas (no muy importante en césped artificial). Se puede caminar sobre la superficie después de 10-12 horas. Este tiempo puede acelerarse con calor (70°C) o catalizadores. 5) La limpieza puede hacerse en fresco con acetona. 6) Almacenar en lugar fresco y seco, con cierre hermético. Evitar el contacto con la humedad.	1) The substrate must be dry, clean, solid, free of dust and grease. In some cases a solvent cleaning can improve the adhesion, or with sandpaper polishing or sandblasting. Apply to the face. 2) It is advisable to mix the two components with a mechanical aid, not at high speed, always in the proportion given by the manufacturer's package until a homogeneous mass is obtained. 3) After mixing, use the adhesive immediately according to the time given by the pot-life (less time if the temperature is high or the quantity mixed is high). 4) There should be some pressure or contact between the parts to be bonded during the processing of the adhesive, especially in the joints (not very important in artificial turf). The surface can be walked on after 10-12 hours. This time can be accelerated with heat (70°C) or catalysts. 5) Cleaning can be done fresh with acetone. 6) Store in a cool, dry place, tightly sealed. Avoid contact with moisture.	1) Le support doit être sec, propre, solide, exempt de poussière et de graisse. Dans certains cas, un nettoyage au solvant peut améliorer l'adhérence, ou un polissage au papier de verre ou un sablage. Appliquer sur la face. 2) Il est conseillé de mélanger les deux composants à l'aide d'une aide mécanique, pas à grande vitesse, toujours dans les proportions indiquées sur l'emballage du fabricant, jusqu'à l'obtention d'une masse homogène. 3) Après le mélange, utiliser l'adhésif immédiatement en respectant le temps indiqué par le pot-life (moins de temps si la température est élevée ou si la quantité mélangée est importante). 4) Il doit y avoir une certaine pression ou un contact entre les parties à coller pendant le traitement de l'adhésif, en particulier dans les joints (ce qui n'est pas très important pour le gazon artificiel). La surface est praticable après 10-12 heures. Ce temps peut être accéléré avec de la chaleur (70°C) ou des catalyseurs. 5) Le nettoyage peut être effectué avec de l'acétone. 6) Stocker dans un endroit frais et sec, fermé hermétiquement. Eviter le contact avec l'humidité.
--	---	---	---