

# Malex Pro

MALLA ANTIHIERBA NO TEJIDA

Ref. MA 150

Ficha Técnica | Data Sheet | Ficha Technique

Versión 2023.V1

<b>Descripción / Description / Description</b>	<p>Geotextil no tejido de polipropileno, punzonado y termocalandrado, color marrón.</p> <p>Polypropylene nonwoven geotextile, needle punched and thermocalandered, brown colored.</p> <p>Géotextile non tissé en polypropylène, aiguilleté et thermocalandré, de couleur marron.</p>
--	--

	<b>Normas Standards Normes</b>	<b>Unidades Units Unités</b>	<b>Valor Nominal Nominal Value Valeur nominale</b>	<b>Tolerancia Tolerance Tolérance</b>
<b>Gramaje / Grammage / Grammage</b>	EN ISO 9864	g/m <sup>2</sup>	100	- 10 %
<b>Espesor / Thickness / Épaisseur</b>	EN ISO 9863/1	mm	0,6	± 20%
<b>Resistencia a la tracción / Tensile strength / Résistance à la traction *</b>	EN ISO 10319	kN/m	6,0	- 13%
<b>Alargamiento a la rotura/ Elongation at break / Allongement à la rupture *</b>	EN ISO 10319	%	> 50	/
<b>CBR</b>	EN ISO 12236	N	900	- 10 %
<b>Perforación dinámica / Dynamic drilling/ Forage dynamique</b>	EN ISO 13433	mm	40	+ 20%
<b>Porometría / Porometry / Porométrie</b>	EN ISO 12956	µm	70	± 25%
<b>Permeabilidad normal al plano / Permeability normal to the plane / Perméabilité normale au plan</b>	EN ISO 11058	l/m <sup>2</sup> s	115	- 20%

\* Valor medio entre dirección longitudinal y transversal / average value of machine direction and cross machine direction / valeur moyenne de la direction de la machine et de la direction transversale de la machine.

<b>Durabilidad / Durability / Durabilité</b>	<p>Se prevé que sea duradero durante un mínimo de 100 años en suelos naturales con 4&lt;pH&lt;9 y temperaturas del suelo &lt;25°C.</p> <p>Debe cubrirse en un plazo de 30 días a partir del día de la instalación.</p> <p>Predicted to be durable for a minimum of 100 years in natural soils with 4&lt;pH&lt;9 and soil temperatures &lt;25°C.</p> <p>To be covered within 30 days from the day of installation.</p> <p>Prévu pour durer au moins 100 ans dans des sols naturels avec 4&lt;pH&lt;9 et des températures du sol &lt;25°C.</p> <p>A recouvrir dans les 30 jours suivant le jour de l'installation.</p>
--	--

<b>Aplicaciones / Applications / Applications</b>	<p>Zonas ajardinadas, Control de erosión, Sistemas de drenaje, Embalse y tomadas, Caminos y Zonas pavimentadas.</p> <p>Landscaped areas, Erosion control, Drainage systems, Reservoir and intake, Roads and paved areas.</p> <p>Espaces paysagers, Contrôle de l'érosion, Systèmes de drainage, Réservoirs et prises d'eau, Routes et zones pavées.</p>
---	---

<b>Función Function Fonction</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Filtro / Filter / Filtre <input checked="" type="checkbox"/> Separación / Separation / Séparation <input type="checkbox"/> Refuerzo / Reinforcement / Renforcement <input type="checkbox"/> Drenaje / Drainage / Drainage <input type="checkbox"/> Protección / Protection / Protection
--	---

<b>Normas Europeas European Standards Normes Européennes</b>	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13249 <input checked="" type="checkbox"/> EN 13251 <input checked="" type="checkbox"/> EN 13253 <input checked="" type="checkbox"/> EN 13255	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13250 <input checked="" type="checkbox"/> EN 13252 <input checked="" type="checkbox"/> EN 13254 <input checked="" type="checkbox"/> EN 13256
--	--	--